

ADBOND 8388

Adhésif à base de solvant grade vaporisable

DESCRIPTION

ADBOND 8388 est une colle contact à base de caoutchouc néoprène vaporisable à prise rapide. Elle adhère très bien sur le stratifié, les panneaux de particule, le contreplaqué ainsi que le MDF. Il peut être utilisé pour le placage de bois avec dos protecteur. Attendre 24 heures avant l'application de laque. Il faudra vaporiser la première passe de laque en couche mince afin d'éviter une trop grande quantité de solvant qui pourrait nuire à l'adhésion du ADBOND 8388. Consulter votre représentant technique pour plus d'information. ADBOND 8388 peut également être utilisé pour le collage de métaux en feuille propres sur le contreplaqué ainsi que comme apprêt pour les mousses de polyuréthane giclées lorsqu'elles sont appliquées sur des surfaces où elles ont de la difficulté à adhérer.

ADBOND 8388 ne peut être appliqué au rouleau ou pinceau.

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Couleur	Rouge (8388R) Tan (8388C)
Odeur	Cétone
Viscosité	95 – 115 cPs @ 25°C
Densité relative	0.8 (kg/L)
Solides	16 – 20 (%)
Temps d'assemblage	3 – 20 minutes (selon la température / humidité)
C.O.V.	390 g/L
Durée d vie	12 mois

MÉTHODE D'UTILISATION

Les surfaces doivent être propres et exemptes de poussières, corps gras ou tout autre contaminant. Vaporiser ADBOND 8388 à l'aide d'un équipement pneumatique en couche mince croisée sur les deux surfaces. Attendre 3 à 20 minutes (ne doit pas transférer sur la main) selon la température et l'humidité ambiante et assembler en pressant fortement les deux surfaces ensemble. Pour de meilleur résultat l'adhésif devrait être utilisé entre 18°C et 25°C. Pour plus d'information sur les équipements ainsi que la méthode de vaporisation consulter votre représentant technique.

COUVERTURE

MDF ou particule = 2 grammes sec / pi²

Contreplaqué = 2.5 à 3 grammes sec / pi² selon la porosité

PRESSION D'ÉQUIPEMENT

Réservoir = 15 à 20 psi

Fusil = 90 à 100 psi

ADBOND 8388

Adhésif à base de solvant grade vaporisable

APPLICATION

- Comptoir de cuisine
- Collage de stratifié
- Panneaux decorative
- Meubles commerciaux ou résidentiels
- Apprêt pour mousse polyuréthane giclée.

EMBALLAGE

- Chaudière de 18.9 litres
- Baril de 160 kg

ENTREPOSAGE

L'adhésif a une durée de vie de 12 mois à partir de la date de production, dans le contenant original fermé et entreposé dans un endroit frais et sec à une température comprise entre 15C et 25°C. Un stockage en dessous ou au-dessus de ces températures réduiront la durée de d'entreposage. Protéger du gel. Garder dans un contenant fermé hermétiquement pour éviter la contamination.

NETTOYAGE

Les équipements ou débordements peuvent être nettoyés avec le ADSOLVE 6002. L'élimination des solvants de nettoyage et des résidus de colles doivent être envoyé à une compagnie accréditée pour la destruction des déchets dangereux.

PRÉCAUTIONS

Matière extrêmement inflammable et nocive. Tenir loin de toute source de chaleur et d'étincelles. Assurez une ventilation adéquate lors de la vaporisation. Toujours consulter la FDS (Fiche De Donnée de Sécurité) avant utilisation. Pour usage industriel seulement. Pour de plus amples informations, n'hésitez pas à communiquer avec votre représentant technique.

IMPORTANT

À LIRE ATTENTIVEMENT

Les renseignements et les recommandations contenus, aux présentes sont issus de nos travaux de recherches et d'informations provenant d'autres sources fiables. Ces données ne s'appliquent qu'à nos produits et non lorsque ceux-ci sont utilisés avec d'autres produits. Nous croyons à la fiabilité de nos renseignements. Toutefois, aucune garantie n'est offerte en ce sens. La responsabilité incombe à l'acheteur de vérifier ces données selon ses propres conditions d'opération afin de s'assurer que celles-ci sont conformes à l'usage auquel le produit est destiné, ceci avant même de l'utiliser.

LA GARANTIE OFFERTE PAR ADFAST SE LIMITE AU REMPLACEMENT OU REMBOURSEMENT DU PRODUIT SI CELUI-CI S'AVÈRE DÉFECTUEUX. AUCUNE AUTRE GARANTIE IMPLICITE OU EXPLICITE NE S'APPLIQUE. ADFAST DÉCLINE TOUTE AUTRE RESPONSABILITÉ POUR DOMMAGES ACCESSOIRES OU CONSÉQUENTS.