

## **THERMOBOND JPS70154**

### **Adhésif thermofusible à base d'APAO**

#### **DESCRIPTION**

THERMOBOND JPS70154 est un adhésif thermofusible à base de Poly Alpha Oléfine de couleur blanche pour application multiple. Il est conçu pour le collage entre des substrats non polaires tels que le caoutchouc, les films de polyéthylène ou de polypropylène, les surfaces avec surfaces brillantes et traité au UV ainsi qu'une grande variété de tissus. THERMOBOND JPS70154 peut être détecté sous une lampe UV.

#### **SPÉCIFICATION**

- 21 CFR 175.125 – contact indirect Adhésif

#### **PHYSICAL PROPERTIES**

Base	Amorphous Poly Alpha Oléfine
Couleur	Blanc
Viscosité (Brookfield Thermosel, Model RVT, Spindle #27)	12500 cPs @ 160°C 8500 cps @ 170°C 6500 cps @ 180°C
Point de ramollissement	115°C (± 5°C)
Odeur	Douce et non toxique
Temps ouvert	Medium à long
Rupture de l'adhésion statique	84°C – 86°C
Température d'application	160°C - 180°C
Durée de vie	36 mois

#### **MÉTHODE D'UTILISATION**

Les surfaces doivent être exemptes de poussière, de corps gras, de givre ou tout autre contaminant. Nettoyer avec le ADSOLVE 6002 ou ADSEAL CLEANER 6003. Laisser le solvant de nettoyage s'évaporer durant 20 minutes avant l'application du THERMOBOND JPS70154. THERMOBOND JPS70154 peut être appliqué avec une machine à colle chaude par cordon ou en vaporisation de façon manuelle ou automatique. Il peut aussi être appliqué à l'aide d'un rouleau mécanique chauffant ou une buse à lèvres en applications automatisées.

#### **APPLICATION**

- Laminage
- Composantes automobiles intérieures
- Filtres
- Panneaux par air / par vapeur

**THERMOBOND JPS70154**  
**Adhésif thermofusible à base d'APAO****NETTOYAGE**

Pour le nettoyage des débordements d'adhésif le ADSOLVE 6034\* peut être utilisé. Pour les équipements consulter le document : "Procédure de nettoyage des équipements de colle chaude" de Adfast. Pour les rouleaux mécaniques chauffant laisser refroidir l'adhésif et le protéger contre la poussière ou tout autre contaminant possible. Ne jamais changer de marque ou de type d'adhésif sans avoir nettoyer l'équipement au préalable.

**EMBALLAGE**

- Boite de 16 kg

**ENTREPOSAGE**

Dans son emballage original l'adhésif a une durée de vie de 36 mois à partir de la date de production. Entreposer dans un endroit frais et sec. Refermer bien les boites après ouverture afin d'éviter la contamination avec la poussière.

**PRÉCAUTIONS**

Toujours consulter la FDS (Fiche de Données de Sécurité) avant utilisation. Pour usage industriel seulement. Pour de plus amples informations, n'hésitez pas à communiquer avec votre représentant technique.

**IMPORTANT****À LIRE ATTENTIVEMENT**

Les renseignements et les recommandations contenus, aux présentes sont issus de nos travaux de recherches et d'informations provenant d'autres sources fiables. Ces données ne s'appliquent qu'à nos produits et non lorsque ceux-ci sont utilisés avec d'autres produits. Nous croyons à la fiabilité de nos renseignements. Toutefois, aucune garantie n'est offerte en ce sens. La responsabilité incombe à l'acheteur de vérifier ces données selon ses propres conditions d'opération afin de s'assurer que celles-ci sont conformes à l'usage auquel le produit est destiné, ceci avant même de l'utiliser.

**LA GARANTIE OFFERTE PAR ADFAST SE LIMITE AU REMPLACEMENT OU REMBOURSEMENT DU PRODUIT SI CELUI-CI S'AVÈRE DÉFECTUEUX. AUCUNE AUTRE GARANTIE IMPLICITE OU EXPLICITE NE S'APPLIQUE. ADFAST DÉCLINE TOUTE AUTRE RESPONSABILITÉ POUR DOMMAGES ACCESSOIRES OU CONSÉQUENTS.**