

## **ADSEAL 1940-TR**

### **Scellant adhésif hybride applicable à la truelle**

#### **DESCRIPTION**

ADSEAL 1940-TR est un scellant adhésif applicable à la truelle, à haut module basé sur une technologie hybride mono-composante. Le produit démontre une très bonne stabilité et une excellente adhérence. ADSEAL 1940-TR vulcanise à la température ambiante en présence d'humidité pour former un produit souple de façon permanente. Il a été conçu pour le laminage de plancher résilient sur sous-plancher

#### **PARTICULARITÉS**

- Sans solvant
- Sans isocyanate
- Sans phtalate
- Aucun composé d'étain de dibutyle
- Inodore
- Facile d'application de -17°C à 40°C (1°F à 104°F)
- Stable à des températures de -40°C à 100°C (-40°F à 212 °F)
- Durcissement rapide
- Très élastiques après vulcanisation
- Non corrosif
- Excellente résistance aux rayons UV et excellent vieillissement du produit
- Convient pour une adhérence sur de nombreuses surfaces, même sans apprêt
- Résistance aux intempéries, aux solvants, aux huiles minérales, aux acides et aux alcalis

#### **LIMITATIONS**

- Non conçu pour les joints en immersion permanente
- En contact avec des produits fortement acides ou alcalins.
- Non conçu pour les joints horizontaux avec circulation

#### **PROPRIÉTÉS PHYSIQUES**

<b>Non vulcanisé</b>	
Consistance	Pâte légèrement visqueuse
Couleur	Blanc (1942-TR) et Noir (1943-TR)
Densité (ASTM D1475)	1.2 – 1.3 g/ml
C.O.V. (INRD-040)	31.5 g/L
Taux d'extrusions (50 psi/diamètre 5mm)	280,000 – 350,000 cPs
Temps de travail	40 – 60 minutes à 25°C (77°F) 50% h.r.
Durée de vie	18 mois

## **ADSEAL 1940-TR**

### **Scellant adhésif hybride applicable à la truelle**

<b>Vulcanisé</b>	
Dureté (Shore A)	39
Allongement à la rupture ( ASTM D412)	722%
Résistance à la rupture (ASTM D412)	191 psi
Module à 50% d'allongement (ASTM D412)	28 psi
Module à 100% d'allongement (ASTM D412)	44 psi
Résistance au cisaillement sur aluminium (ASTM C961)	112 psi

#### **APPLICATION**

- Collage intérieur ou extérieur
- Laminage
- Planchers résilients

#### **PRÉPARATION DE SURFACE**

Les matériaux doivent être exempts de poussières, corps gras, givre ou toutes autres contaminants. Nettoyer les surfaces avec le ADSEAL NETTOYANT 6003. Laisser évaporer durant 20 minutes avant l'application du ADSEAL 1940-TR.

#### **MODE D'EMPLOI**

ADSEAL 1940-TR est facilement applicable avec une pompe pneumatique. Étendre le produit sur la surface rigide à l'aide d'une truelle dentelée 3/16" x 1/8" x 1/8". Assembler avant la formation de peau. Le produit non vulcanisé peut être nettoyé avec un solvant tel que l'essence minérale. Lorsque le produit est vulcanisé il doit être enlevé mécaniquement.

#### **FORMAT**

- Baril

#### **ENTREPOSAGE**

Stocker dans son emballage d'origine non ouvert dans un endroit sec à une température inférieure à 25°C (77°F). La date d'expiration est indiquée sur chaque contenant. L'entreposage au-delà de la date indiquée ne signifie pas nécessairement que le produit n'est plus utilisable. Dans ce cas, les propriétés requises pour l'utilisation prévue doivent être vérifiées pour des raisons d'assurance qualité. Contacter notre service technique.

**ADSEAL 1940-TR**  
**Scellant adhésif hybride applicable à la truelle**

**PRÉCAUTIONS**

Se référer à la Fiche de Données de Sécurité (FDS) avant utilisation. Appliquer les règles usuelles d'hygiène. Toujours tester le produit sur vos applications avant utilisation à grande échelle. Usage industriel seulement. Pour plus d'information, n'hésitez pas à contacter votre représentant technique.

**IMPORTANT****À LIRE ATTENTIVEMENT**

Les renseignements et les recommandations contenus aux présentes sont issus de nos travaux de recherches et d'informations provenant d'autres sources fiables. Ces données ne s'appliquent qu'à nos produits et non lorsque ceux-ci sont utilisés avec d'autres produits. Nous croyons à la fiabilité de nos renseignements. Toutefois, aucune garantie n'est offerte en ce sens. La responsabilité incombe à l'acheteur de vérifier ces données selon ses propres conditions d'opération afin de s'assurer que celles-ci sont conformes à l'usage auquel le produit est destiné, ceci avant même de l'utiliser.

**LA GARANTIE OFFERTE PAR ADFAST SE LIMITE AU REMPLACEMENT OU REMBOURSEMENT DU PRODUIT SI CELUI-CI S'AVÈRE DÉFECTUEUX. AUCUNE AUTRE GARANTIE IMPLICITE OU EXPLICITE NE S'APPLIQUE. ADFAST DÉCLINE TOUTE AUTRE RESPONSABILITÉ POUR DOMMAGES ACCESSOIRES OU CONSÉQUENTS.**